WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM



Internationales Bûro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/43717 C08F 4/643, 10/06 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 2. September 1999 (02.09.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/00956

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Februar 1999 (13.02.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 08 253.3

27. Februar 1998 (27.02.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): TARGOR GMBH [DE/DE]; Rheinstrasse 4 G, D-55116 Mainz (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOHNEN, Hans [DE/DE]; Grenzstrasse 146, D-47441 Moers (DE). FRITZE, Cornelia [DE/DE]; Geisenheimer Strasse 97, D-60529 Frankfurt am Main (DE). KÜBER, Frank [DE/DE]; Bleibiskopfstrasse 10, D-61440 Oberursel (DE).
- (74) Anwalt: ACKERMANN, Joachim; Aventis Research & Technologies GmbH & Co. KG, Patent- und Lizenzabteilung, Gebäude K 801, D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

(54) Title: CATALYST SYSTEM, METHOD FOR PRODUCING SAME AND ITS USE FOR THE POLYMERISATION OF OLEFINS

(54) Bezeichnung: KATALYSATORSYSTEM, VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG UND SEINE VERWENDUNG ZUR POLYMERISATION VON OLEFINEN

> $\left[\begin{array}{cc} M^1Q_x^{1}Q_y^{2}Q_z^{3} \end{array}\right] A^{\oplus}$ (1)

(57) Abstract

The invention relates to a novel catalyst system and its use in the polymerisation of olefins. Said catalyst system contains at least one support, a metallocene and a compound of formula (I), where M1 is an element of group IIa, IIIa, IVa or Va of the periodic table of elements; x, y, z is equal to 0 or 1; A is a cation; and Q¹, Q² and Q³ is a ligand system which starting from a biphenyl parent structure is linked to M1 via positions 2 and 12.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein neuartiges Katalysatorsystem und dessen Verwendung in der Polymerisation von Olefinen. Das Katalysatorsystem enthält mindestens einen Träger, ein Metallocen und eine Verbindung der Formel (I), worin M1 ein Element der Gruppe IIa, IIIa, IVa oder Va des Periodensystems der Elemente ist, x, y, z: gleich 0 oder 1 sind, A ein Kation ist, Q1, Q2, Q3 ein Liganden-System, das ausgehend von einem Biphenyl-Grundgerüst über die Positionen 2 und 12 an MI gebunden ist, bedeutet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litanen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	ΙL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
cz	Tschechische Republik	ic	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	Ц	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

PCT/EP99/00956 WO 99/43717

Beschreibung

Katalysatorsystem, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung zur Polymerisation von Olefinen

1

5

15

20

25

30

35

Die vorliegende Erfindung betrifft Katalysatorsysteme, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in der Polymerisation von Olefinen.

Ziegler Typ Katalysatoren auf der Basis gewinkelter Metallocene mit Metallen der Gruppe 4 bilden eine neue Generation industriell einsetzbarer Katalysatoren zur 10 Polymerisation von α-Olefinen (H.H. Brintzinger, D. Fischer, R. Mülhaupt, R. Rieger, R. Waymouth, Angew. Chem. 1995, 107, 1255-1283).

Zu Erhalt eines aktiven Katalysatorsystems wird der Metallocenkomplex mit einem großen Überschuß an Methylaluminiumoxan (MAO) behandelt (H. Sinn, W.

Kaminsky, Adv. Organomet. Chem., 1980, 18, 99). Dies hat neben den hohen Co-Katalysatorkosten den Nachteil eines hohen Aluminiumanteils im erhaltenen Polymer. Deshalb wurden neue Aktivierungsmethoden, die ohne überstöchiometrische Menge an Aktivator auskommen, entwickelt . Die Synthese von "Kationen-ähnlichen" Metallocen-Polymerisationskatalysatoren, wird im J. Am.

Chem. Soc. 1991, 113, 3623 beschrieben. Darin erfolgt die Alkylabstraktion von einer Metallocenalkylverbindung mittels Trispentafluorphenylboran, die stöchiometrisch zum Metallocen eingesetzt wird.

In EP-A-0,427,697 wird dieses Syntheseprinzip und ein entsprechendes Katalysatorsystem, bestehend aus einer neutralen Metallocenspezies (z.B.

Cp₂ZrMe₂), einer Lewis-Säure (z.B. B(C₆F₅)₃) und Aluminiumalkylen beansprucht. Ein Verfahren zur Herstellung von Salzen der allgemeinen Form LMX+ XA- nach dem oben beschriebenen Prinzip wird in EP-A-0,520,732 beansprucht.

EP-A-0,558,158 beschreibt zwitterionische Katalysatorsysteme, die aus Metallocendialkyl-Verbindungen und Salzen der Form [R₃NH]⁺[BPh₄]⁻ dargestellt werden. Die Umsetzung eines solchen Salzes mit z.B. Cp2*ZrMe2 liefert durch Protolyse unter Methanabspaltung intermediär ein Zirkonocenmethyl-Kation. Dieses reagiert über C-H-Aktivierung zum Zwitterion Cp2*Zr*-(m-CeH4)-BPh3 ab. Das Zr-Atom ist dabei kovalent an ein Kohlenstoffatom des Phenylringes gebunden und wird über eine agostische Wasserstoffbindung stabilisiert.

10

15

20

25

30

In US-A-5,348,299 werden entsprechende Systeme beansprucht, wobei Dimethylaniliniumsalze mit perfluorierten Tetraphenylboraten verwendet werden. Neben der aktivierenden Wirkung der Borat-Salze übt ihre Ligandensphäre eine wichtige Funktion auf das Reaktionsgleichgewicht aus. Große sperrige Liganden verhindern weitgehend die Dimerisierung der Metalloceniumfragmente und drängen somit die Gleichgewichtslage auf die Seite der katalytisch aktiven Spezies. Die bislang beschriebenen einkernigen Borat-Anionen sind durch vier Aryl-Liganden charakterisiert, und können durch den Einbau von sperrigen Gruppen am Liganden Einfluß auf das Reaktionsgleichgewicht nehmen (WO 95/24268). Nachteile dieser Systeme sind die aufwendigen Synthesen, sowie die extreme Empfindlichkeit der resultierenden Metallocenium-Komplexe.

Die Aufgabe bestand darin ein kostengünstiges Katalysatorsystem bereitzustellen, das die Vorteile sperriger Liganden beinhaltet, jedoch die Nachteile der bestehenden sperrigen Aryl-Liganden ausschließt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Katalysatorsystem enthaltend

- a) mindestens einen Träger,
- b) mindestens ein Metallocen
- c) mindestens eine Verbindung der Formel (I)

$$\left[M^{1}Q_{x}^{1}Q_{y}^{2}Q_{z}^{3} \right]^{\Theta} A^{\Theta} \qquad \text{(1)}$$

worin

- M¹ ein Element der Gruppen IIa, IIIa, IVa oder Va des Periodensystems der Elemente ist.
- x gleich 0 oder 1 ist,
- y gleich 0 oder 1 ist,
- z gleich 0 oder 1 ist,
- A ein Kation der Gruppe Ia, IIa, IIIa des Periodensystems der Elemente, ein Carbenium-, Oxonium-, Phosphonium oder Sulfonium-Kation oder eine quatäre Ammonium-Verbindung ist,
- Q¹, Q², Q³ ein Liganden-System, das ausgehend von einem Biphenyl-Grundgerüst über die Positionen 2 und 12 an M¹ gebunden ist, bedeutet und der allgemeinen Formel (II), worin

R¹, R², R³, R⁴, R⁶, R⁶, Rⁿ und Rఠ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₂₀-Halogenalkyl, C₁-C₁₀-Alkoxy, C₆-C₄₀-Aryl, C₆-C₄₀-Halogenaryl, C₆-C₄₀-Aryloxy, Cȝ-C₄₀-Arylalkyl, Cȝ-C₄₀-Halogenarylalkyl oder Cȝ-C₄₀-Halogenalkylaryl, oder eine OSiR₃ց-Gruppe sind, worin R⁰ gleich oder verschieden sind ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₂₀-Halogenalkyl, C₁-C₁₀-Alkoxy, C₆-C₄₀-Aryl, C₆-C₄₀-Halogenaryl, C₆-C₄₀-Aryloxy, Cȝ-C₄₀-Arylalkyl, Cȝ-C₄₀-Halogenarylalkyl oder Cȝ-C₄₀-Halogenalkylaryl, sind und gegebenenfalls zwei oder mehrere Reste R¹ bis R⁰ so miteinander verbunden sind, daß sie ein mono- oder polycyclisches Ringsystem bilden, welches gegebenenfalls substituiert sein kann.

15

10

5

Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Verbindungen der Formel (I) um solche, bei denen M¹ gleich Bor ist. Derartige Verbindungen werden durch die Formel (III) beschrieben

$$\left[\begin{array}{cc} BQ^{1}Q^{2} \end{array}\right]^{\Theta} A^{\Theta} \qquad \text{(III)}$$

20 worin

A ein Kation der Gruppe Ia, IIa, IIIa des Periodensystems der Elemente, ein Carbenium-, Oxonium-, Phosphonium oder Sulfonium-Kation oder eine quatäre Ammonium-Verbindung ist,

25

Q¹ und Q² gleich oder verschieden sind und ein Liganden-System, das ausgehend von einem Biphenyl-Grundgerüst über die Positionen 2 und 12 an B gebunden ist, bedeutet, wobei Q der allgemeinen Formel (II) entspricht.

Eine gleichermaßen bevorzugte Verbindung der Formel (I) ist eine Verbindung in der M¹ gleich Phosphor ist. Derartige Verbindungen werden durch die Formel (IV)

$$\left[\begin{array}{c} PQ^1Q^2Q^3 \end{array}\right]^{\bigcirc} A^{\bigodot} \qquad \text{(IV)}$$

worin

5

10

20

A ein Kation der Gruppe Ia, IIa, IIIa des Periodensystems der Elemente, ein Carbenium-, Oxonium-, Phosphonium oder Sulfonium-Kation oder eine quatäre Ammonium-Verbindung ist,

Q¹, Q², Q³ gleich oder verschieden sind und ein Liganden-System, das ausgehend von einem Biphenyl-Grundgerüst über die Positionen 2 und 12 an P gebunden ist, bedeuten, wobei Q der allgemeinen Formel (II) entspricht.

Besonders bevorzugte aber nicht limitierende Bespiele für die erfindungsgemäße chemische Verbindung der Formeln (III) und (IV) sind:


Das erfindungsgemäße Katalysatorsystem enthält mindestens ein Metallocenen, wobei dieses durch das Kation A ionisiert werden kann und sich ein Ionenpaar aus

Metallocen-Kation und einem nicht bzw. nur schwach koordinierenden Anion ausbildet.

5

Die erfindungsgemäßen chemische Verbindungen der Formel (II) kann zusammen mit einer Organometallübergangsverbindung als Katalysatorsystem verwendet 5 werden. Als Organometallübergangsverbindung werden z.B. Metallocenverbindungen eingesetzt. Dies können z.B. verbrückte oder unverbrückte Biscyclopentadienylkomplexe sein, wie sie z.B. in EP-A-0 129 368, EP-A-0 561 479, EP-A-0 545 304 und EP-A-0 576 970 beschrieben sind, Monocyclopentadienylkomplexe, wie verbrückte Amidocyclopentadienylkomplexe die 10 z.B. in EP-A-0 416 815 beschrieben sind, mehrkernige Cyclopentadienylkomplexe wie in EP-A-0 632 063 beschrieben, π -Ligand substituierte Tetrahydropentalene wie in EP-A-0 $659^{\circ}758$ beschrieben oder π -Ligand substituierte Tetrahydroindene wie in EP-A-0 661 300 beschrieben. Außerdem können Organometallverbindungen eingesetzt werden in denen der komplexierende Ligand kein Cyclopentadienyl-15 Liganden enthält. Beispiele hierfür sind Diamin-Komplexe der III. und IV. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente, wie sie z.B. bei D.H. McConville, et al, Macromolecules, 1996, 29, 5241 und D.H. McConville, et al, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 10008 beschrieben werden. Außerdem können Diimin-Komplexe der VIII. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente (z.B. Ni²⁺ oder Pd²⁺ 20 Komplexe), wie sie bei Brookhart et al. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 6414 und , Brookhart et al, J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 267 beschrieben werden, eingesetzt werden. Ferner lassen sich 2,6-bis(imino)pyridyl-Komplexe der VIII. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente (z.B. Co²⁺ oder Fe²⁺ Komplexe), wie sie bei Brookhart et al, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4049 und Gibson et al, Chem. 25 Commun. 1998, 849 beschrieben werden, einsetzen.

Bevorzugte Metallocenverbindungen sind unverbrückte oder verbrückte Verbindungen der Formel (V),



worin

5

10

15

20

25

35

M ein Metall der III., IV., V. oder VI. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente ist, insbesondere Ti, Zr oder Hf,

R¹⁰ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiR₃¹²sind, worin R¹² gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₄₀- kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₁₀-Fluoralkyl, C₁-C₁₀- Alkoxy, C₆-C₂₀-Aryl, C₆-C₁₀-Fluoraryl, C₆-C₁₀-Aryloxy, C₂-C₁₀-Alkenyl, C₇-C₄₀- Arylalkyl, C₇-C₄₀-Alkylaryl oder C₈-C₄₀-Arylalkenyl, oder R¹⁰ eine C₁-C₃₀ - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₅-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl, C₂-C₂₅-Alkenyl, C₃-C₁₅-Alkylalkenyl, C₆-C₂₄-Aryl, C₅-C₂₄- Heteroaryl wie Pyridyl, Furyl oder Chinolyl, C₇-C₃₀-Arylalkyl, C₇-C₃₀-Alkylaryl, fluorhaltiges C₁-C₂₅-Alkyl, fluorhaltiges C₆-C₂₄-Aryl, fluorhaltiges C₇-C₃₀-Arylalkyl, fluorhaltiges C₇-C₃₀-Alkylaryl oder C₁-C₁₂-Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste R¹⁰ können so miteinander verbunden sein, daß die Reste R¹⁰ und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein C₄-C₂₄-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiR₃¹² sind, worin R¹² gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₄₀- kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-C₁₀-Fluoralkyl, C₁-C₁₀- Alkoxy, C₆-C₁₄-Aryl, C₆-C₁₀-Fluoraryl, C₆-C₁₀-Aryloxy, C₂-C₁₀-Alkenyl, C₇-C₄₀- Arylalkyl, C₇-C₄₀- Alkylaryl oder C₈-C₄₀-Arylalkenyl, oder R⁸ eine C₁-C₃₀ - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C₁-C₂₅-Alkyl, wie Methyl, Ethyl, tert.- Butyl, Cyclohexyl oder Octyl, C₂-C₂₅-Alkenyl, C₃-C₁₅-Alkylalkenyl, C₆-C₂₄-Aryl, C₅-C₂₄-Heteroaryl, wie. Pyridyl, Furyl oder Chinolyl, C₇-C₃₀-Arylalkyl, C₇-C₃₀- Alkylaryl, fluorhaltiges C₁-C₂₅-Alkyl, fluorhaltiges C₆-C₂₄-Aryl, fluorhaltiges C₇-C₃₀-Arylalkyl, fluorhaltiges C₇-C₃₀-Alkylaryl oder C₁-C₁₂-Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste R¹¹ können so miteinander verbunden sein, daß die Reste R¹¹ und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein C₄-C₂₄-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

 $_{30}$ I gleich 5 für v = 0, und I gleich 4 für v = 1 ist,

m gleich 5 für v = 0, und m gleich 4 für v = 1 ist,

gleich oder verschieden sein können und ein Wasserstoffatom, eine C_1 – C_{10} –Kohlenwasserstoffgruppe wie C_1 – C_{10} -Alkyl oder C_6 – C_{10} -Aryl, ein Halogenatom, oder OR^{16} , SR^{16} , $OSiR_3^{16}$, SiR_3^{16} , PR_2^{16} oder NR_2^{16} bedeuten, worin R^{16} ein Halogenatom, eine C_1 – C_{10} Alkylgruppe, eine halogenierte C_1 – C_{10} Alkylgruppe, eine C_6 – C_{20} Arylgruppe oder eine halogenierte C_6 – C_{20} Arylgruppe sind, oder L^1 sind eine Toluolsulfonyl-, Trifluoracetyl-, Trifluoracetoxyl-,

Trifluormethansulfonyl-, Nonafluorbutansulfonyl- oder 2,2,2-Trifluorethansulfonyl-Gruppe,

- o eine ganze Zahl von 1 bis 4, bevorzugt 2 ist,
- Z ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Cyclopentadienylringen bezeichnet und v ist 0 oder 1.

Beispiele für Z sind Gruppen $M^2R^{13}R^{14}$, worin M^2 Kohlenstoff, Silizium, Germanium oder Zinn ist und R^{13} und R^{14} gleich oder verschieden eine C_1 - C_{20} -kohlenwasserstoffhaltige Gruppe wie C_1 - C_{10} -Alkyl, C_6 - C_{14} -Aryl oder Trimethylsilyl bedeuten. Bevorzugt ist Z gleich CH_2 , CH_2CH_2 , $CH(CH_3)CH_2$, $CH(C_4H_9)C(CH_3)_2$, $C(CH_3)_2$, $(CH_3)_2$ Si, $(CH_3)_2$ Si,

15

20

25

10

5

Bevorzugt sind chirale verbrückte Metallocenverbindungen der Formel (V), insbesondere solche in denen v gleich 1 ist und einer oder beide Cyclopentadienylringe so substituiert sind, daß sie einen Indenylring darstellen. Der Indenylring ist bevorzugt substituiert, insbesondere in 2-, 4-, 2,4,5-, 2,4,6-, 2,4,7 oder 2,4,5,6-Stellung, mit C_1 - C_{20} -kohlenstoffhaltigen Gruppen, wie C_1 - C_{10} -Alkyl oder C_8 - C_{20} -Aryl, wobei auch zwei oder mehrere Substituenten des Indenylrings zusammen ein Ringsystem bilden können.

Chirale verbrückte Metallocenverbindungen der Formel (V) können als reine racemische oder reine meso Verbindungen eingesetzt werden. Es können aber auch Gemische aus einer racemischen Verbindung und einer meso Verbindung verwendet werden.

Beispiele für Metallocenverbindungen sind:

Dimethylsilandiylbis(indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(4-naphthyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(2-naphthyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

PCT/EP99/00956 WO 99/43717

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

8

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandlylbis(2-methyl-4--acenaphth-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,4-dimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiybis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,5 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - Dimethylsilandiylbis(2,4,6-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,5,6-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 15
 - Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-(methylbenzo)-indenyl)zirkoniumdi-chlorid 20 Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-(tetramethylbenzo)-indenyl)zirk-

oniumdichlorid

5

10

25

30

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4--acenaphth-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1.4-Butandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1.2-Ethandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,4-Butandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1.4-Butandiylbis(2-methyl-4.5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,2-Ethandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,4-Butandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- [4-(n⁵-Cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl-(n⁵-4,5-tetrahydropentalen)]-35 dichlorozirconium

[4- $(\eta^5$ -3'-Trimethylsilyl-cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium

- [4- $(\eta^5$ -3'-lsopropyl-cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium
- $[4-(\eta^5-Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(\eta^5-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan \\ [4-(\eta^5-Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(\eta^5-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-\\ dichlorozirkonium$
 - [4- $(\eta^5$ -Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorohafnium
- 10 [4-(η⁵-3'-tert.Butyl-cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(η⁵-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-
 - 4- $(\eta^5$ -3'-Isopropylcyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
 - 4- $(\eta^5$ -3'-Methylcyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
 - 4- $(\eta^5$ -3'-Trimethylsilyl-cyclopentadienyl)-2-trimethylsilyl-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
 - 4- $(\eta^5$ -3'-tert.Butyl-cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorozirkonium
- (Tertbutylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-dimethylsilyl-dichlorotitan (Tertbutylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-1,2-ethandiyl-dichlorotitan-dichlorotitan
 - (Methylamido)-(tetramethyl-ŋ⁵-cyclopentadienyl)-dimethylsilyl-dichlorotitan (Methylamido)-(tetramethyl-ŋ⁵-cyclopentadienyl)-1,2-ethandiyl-dichlorotitan
- (Tertbutylamido)-(2,4-dimethyl-2,4-pentadien-1-yl)-dimethylsilyl-dichlorotitan Bis-(cyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid
 - Bis-(n-butylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid

- Bis-(1,3-dimethylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid
- Tetrachloro-[1-[bis(η⁵-1H-inden-1-yliden)methylsilyl]-3-η⁵-cyclopenta-2,4-dien-1-
- yliden)-3-η⁵-9H-fluoren-9-yliden)butan]di-zirkonium

 Tetrachloro-[2-[bis(η⁵-2-methyl-1H-inden-1-yliden)methoxysilyl]-5-(η⁵-2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-dien-1-yliden)-5-(η⁵-9H-fluoren-9-yliden)hexan]di-zirkonium
 - Tetrachloro-[1-[bis(η^5 -1H-inden-1-yliden)methylsilyl]-6-(η^5 -cyclopenta-2,4-dień-1-
- yliden)-6-(η⁵-9H-fluoren-9-yliden)-3-oxaheptan]di-zirkonium

 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)-zirkoniumdichlorid

10

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandivlbis(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdiethyl Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl

Das erfindungsgemäße Katalysatorsystem kann zusätzlich eine Aluminiumverbindung der Formel (VI)

enthalten.

5

10

15

20

25

30

Die Reste R¹⁰ in Formel (VI) können gleich oder verschieden sein und ein Halogenatom, ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{40} -kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt C_1 - C_{20} -Alkyl, C_1 - C_{20} -Halogenalkyl, C_6 - C_{20} -Aryl, C_6 - C_{20} -Halogenaryl, C_7 - C_{40} -Alkylaryl oder C_7 - C_{40} -Halogenalkylaryl, bedeuten. Bevorzugt für R¹⁰ sind C_1 - C_6 -Alkyl-Gruppen, besonders bevorzugt für R¹⁰ sind C_1 - C_4 -Alkyl-Gruppen.

Die Aluminiumverbindung kann dabei die gleiche sein wie die, welche zur Herstellung der cokatalytisch wirkenden Verbindung verwendet wird, sie kann von dieser aber auch verschieden sein.

5 Bevorzugte Aluminiumverbindungen sind
Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Triisopropylaluminium, Trihexylaluminium,
Trioctylaluminium, Tri-n-butylaluminium, Tri-n-propylaluminium, Triisoprenaluminium,
Dimethylaluminiummonochlorid, Diethylaluminiummonochlorid, Diisobutylaluminiummonochlorid, Methylaluminiumsesquichlorid, Ethylaluminiumsesquichlorid,
Dimethylaluminiumhydrid, Diethylaluminiumhydrid, Diisopropylaluminiumhydrid,
Dimethylaluminium(trimethylsiloxid), Dimethylaluminium(triethylsiloxid), Phenylalan,
Pentafluorphenylalan oder o-Tolylalan

Besonders bevorzugt sind Trimethylaluminium, Triethylaluminium und Triisobutylaluminium.

Die Herstellung einer erfindungsgemäßen chemischen Verbindung der Formel (I) kann z.B. nach folgendem Reaktionsschema ablaufen.

Hierbei ist

20

15

Bs eine Base, bevorzugt ein Element der Gruppen la und IIa des Periodensystems der Elemente oder eine Organolithium-Verbindung oder eine Grignard-Verbindung

X unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Abgangsgruppe, bevorzugt Wasserstoff- oder ein Halogen-Atom,

12

- Y unabhängig voneinander gleich oder verschieden eine Abgangsgruppe, bevorzugt ein Wasserstoff- oder ein Halogen-Atom,
- ₅ M¹ ein Element der Gruppen IIa, IIIa, IVa oder Va des Periodensystems der Elemente.
 - A ein Kation der Gruppe la, IIa, IIIa des Periodensystems der Elemente, ein Carbenium-, Oxonium- oder Sulfonium-Kation oder eine quatäre Ammonium-Verbindung,
- 10 a gleich 2 oder 3,

15

20

25

30

- b eine ganze Zahl zwischen 2 und 5 und
- c eine ganze Zahl zwischen 2 und 5.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems kann ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) mit einer oder mehrerer Verbindungen der Formel (I) in jedem beliebigen stöchiometrischen Verhältnis umgesetzt werden. Als Lösemittel werden dabei aliphatische oder aromatische Lösemittel wie Toluol, Heptan, Isododekan, Tetrahydrofuran oder Diethylether eingesetzt. Es können aber auch Lösemittelgemische verwendet werden.

- Eine mögliche Verfahrensweise ist, daß eine chemische Verbindung der Formel (V) in einem aliphatischen oder aromatischen Lösemittel gelöst bzw. suspendiert wird. Im Anschluß daran wird eine oder mehrere chemische Verbindungen der Formel (I) in Substanz oder in gelöster bzw. suspendierter Form zugegeben. Die Reaktionszeit liegt zwischen 1 Minute und 24 Stunden, wobei eine Reaktionszeit zwischen 5 Minuten und 120 Minuten bevorzugt wird. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen 10°C und +200°C, wobei eine Temperatur zwischen 20°C und 70°C bevorzugt wird. Alle Edukte können in jedem beliebigen stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt werden. Bevorzugt sind Umsetzungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Verbindungen der Formel (V): Verbindungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Verbindungen der Formel (V): Verbindungen der Formel (I) zwischen 1:1 und 1:20 ist.
 - Eine weitere mögliche Herstellung des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems ist, daß ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) mit einer oder mehrerer
- Verbindungen der Formel (I) und einer oder mehrerer Aluminiumverbindungen der Formel (VI) in jedem beliebigen stöchiometrischen Verhältnis umgesetzt werden. Als Lösemittel werden dabei aliphatische oder aromatische Lösemittel wie Toluol,

10

15

20

25

30

35

Heptan, Tetrahydrofuran oder Diethylether eingesetzt. Es können aber auch Lösemittelgemische verwendet werden. Eine mögliche Verfahrensweise ist, daß ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) in einem aliphatischen oder aromatischen Lösemittel gelöst bzw. suspendiert wird. Im Anschluß daran wird eine oder mehrere erfindungsgemäße Verbindungen der Formel (I) entweder in Substanz oder in gelöster bzw. suspendierter Form zugegeben. Die Reaktionszeit liegt zwischen 1 Minute und 24 Stunden, wobei eine Reaktionszeit zwischen 5 Minuten und 120 Minuten bevorzugt wird. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen -10°C und +200°C, wobei eine Temperatur zwischen 20°C und 70°C bevorzugt wird. Danach wird eine Aluminium-Verbindung der Formel (VI) in gelöster bzw. suspendierter Form zugegeben. Die Reaktionszeit liegt zwischen 1 Minute und 24 Stunden, wobei eine Reaktionszeit zwischen 5 Minuten und 120 Minuten bevorzugt wird. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen -10°C und +200°C, wobei eine Temperatur zwischen 20°C und 70°C bevorzugt wird. Alle Edukte können in jedem beliebigen, stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt werden. Bevorzugt sind Umsetzungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Metallocenen der Formel (V):Verbindungen (I) zwischen 1:0.1 und 1:200 liegt und von Metallocenen der Formel (V): Aluminium-Verbindungen der Formel (VI) zwischen 1: 0.01 und 1: 400 liegt. Besonders bevorzugt sind Umsetzungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Metallocenen der Formel (V) : Verbindungen (I) zwischen 1 : 1 und 1 : 20 liegt und von Metallocenen der Formel (V): Aluminium-Verbindungen der Formel (VI) zwischen 1:1 und 1:10 liegt. Die Reihenfolge der Zugabe der einzelnen Komponenten kann aber auch beliebig vertauscht sein, so daß z.B. zuerst eine Aluminium-Verbindung der Formel (VI), anschließend ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) und dann eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I) zugegeben werden. Das erhaltene Katalysatorsystem kann direkt in den Polymerisationsautoklav eingespritzt werden.

PCT/EP99/00956

Die erfindungsgemäßen Katalysatorsysteme enthalten mindestens einen Träger. Beispiele für derartige Träger sind anorganische Oxide, wie Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Zeolithe, MgO, ZrO₂, TiO₂, B₂O₃, CaO, ZnO, ThO₂, Na₂CO₃, K₂CO₃, CaCO₃, MgCO₃, Na₂SO₄, Al₂(SO₄)₃, BaSO₄, KNO₃, Mg(NO₃)₂, Al(NO₃)₃, Na₂O, K₂O, oder Li₂O, insbesondere Siliziumoxid und/oder Aluminiumoxid. Der Träger kann auch mindestens ein Polymer enthalten, z.B. ein Homo- oder Copolymer, ein vernetztes Polymer oder Polymerblends. Beispiele für Polymere sind Polyethylen, Polypropylen, Polybuten, Polystyrol, mit Divinylbenzol

10

15

20

25

PCT/EP99/00956 WO 99/43717 14

vernetztes Polystyrol, Polyvinylchlorid, Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer, Polyamid, Polymethacrylat, Polycarbonat, Polyester, Polyacetal oder Polyvinylalkohol.

Der Träger weist eine spezifische Oberfläche im Bereich von 10 bis 1000 m²/g, bevorzugt von 150 bis 500 m²/g auf. Die mittlere Partikelgröße des Trägers beträgt 1 bis 500 μm , bevorzugt 5 bis 350 μm , besonders bevorzugt 10 bis 200 μm .

Bevorzugt ist der Träger porös mit einem Porenvolumen des Trägers von 0,5 bis 4,0 ml/g, bevorzugt 1,0 bis 3,5 ml/g. Ein poröser Träger weist einen gewissen Anteil an Hohlräumen (Porenvolumen) auf. Die Form der Poren ist meist unregelmäßig, häufig sphärisch ausgebildet. Die Poren können durch kleine Porenöffnungen miteinander verbunden sein. Der Porendurchmesser beträgt vorzugsweise etwa 2 bis 50 nm. Die Partikelform des porösen Trägers ist abhängig von der Nachbehandlung und kann irregulär oder sphärisch sein. Die Teilchengröße des Trägers kann z. B. durch kryogene Mahlung und/oder Siebung beliebig eingestellt werden.

Das Trägermaterial kann zudem mit einer Aluminium-Verbindung vorbehandelt sein. Die Aluminium-Verbindung der Formel (VI) kann dabei dieselbe sein, welche zur Herstellung des Katalysatorsystems verwendet wird, kann aber auch davon verschieden sein. Außerdem kann das Trägermaterial auch mit anderen chemischen Verbindungen wie z.B. Trimethylchlorsilan, Tetrachlorsilan, Bortrichlorid, Aminen wie Phenyldimethylamin, Pyridin, N,N-Dimethylanilin, Mercaptanen wie Mercaptopropylmethyldimethoxysilan, Benzylchlorid, Phenylmethylchlorid oder Tosylaten vorbehandelt sein.

Das erfindungsgemäße Katalysatorsystem kann in jeder möglichen Kombination mit dem Träger in Kontakt gebracht werden.

Eine mögliche Variante ist, daß das Katalysatorsystem in Lösung hergestellt wird 30 und anschließend mit dem Träger umgesetzt wird. Dazu wird ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) in einem aliphatischen oder aromatischen Lösemittel wie Toluol, Heptan, Cyclohexan, Isododekan oder Tetrahydrofuran vorgelegt. Anschließend wird eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I) entweder in Substanz oder in gelöster bzw. suspendierter Form zugegeben. Die Reaktionszeit 35 liegt zwischen 1 Minute und 24 Stunden, wobei eine Reaktionszeit zwischen 5 Minuten und 120 Minuten bevorzugt wird. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen -

10°C und +200°C, wobei eine Temperatur zwischen 20°C und 70°C bevorzugt wird. Danach erfolgt die Zugabe einer Aluminium-Verbindung der Formel (VI). Auch hier liegt die Reaktionszeit liegt zwischen 1 Minute und 24 Stunden, wobei eine Reaktionszeit zwischen 5 Minuten und 120 Minuten bevorzugt wird. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen -10°C und +200°C, wobei eine Temperatur zwischen 20°C und 70°C bevorzugt wird. Alle Edukte können in jedem beliebigen, stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt werden. Bevorzugt sind Umsetzungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Metallocenen der Formel (V): Verbindungen (I) zwischen 1:0.1 und 1:200 liegt und von Metallocenen der Formel (V): Aluminium-Verbindungen der Formel (VI) zwischen 1:0.01 und 1:400 liegt. Besonders bevorzugt sind Umsetzungen in denen das stöchiometrische Verhältnis von Metallocenen der Formel (V): Verbindungen (I) zwischen 1:1 und 1:20 liegt und von Metallocenen der Formel (V): Aluminium-Verbindungen der Formel (VI) zwischen 1: 1 und 1: 10 liegt. Die Reihenfolge der Zugabe der einzelnen Komponenten kann aber auch beliebig vertauscht sein, so daß beispielsweise zuerst eine Aluminiumverbindung der Formel (VI), anschließend ein oder mehrere Metallocene der Formel (V) und dann eine oder mehrere Verbindungen der Formel (I) zugegeben werden. Das Katalysatorsystem wird anschließend in Lösung zu dem Trägermaterial zugegeben. Das Trägermaterial kann dabei in einem Lösemittel suspendiert sein kann aber auch als Pulver vorgelegt werden.

Das geträgerte Katalysatorsystem kann direkt zur Polymerisation eingesetzt werden. Es kann aber auch nach Entfernen des Lösemittels resuspendiert zur Polymerisation eingesetzt werden.

25

30

35

5

10

15

20

Bevorzugt werden Olefine der Formel R^α-CH=CH-R^β polymerisiert, worin R^α und R^β gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Alkoxy-, Hydroxy-, Alkylhydroxy-, Aldehyd, Carbonsäure- oder Carbonsäureestergruppe oder einen gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen, insbesondere 1 bis 10 C-Atomen bedeuten, der mit einer Alkoxy-, Hydroxy-, Alkylhydroxy-, Aldehyd-, Carbonsäure- oder Carbonsäureestergruppe substituiert sein kann, oder R^α und R^β mit den sie verbindenden Atomen einen oder mehrere Ringe bilden. Beispiele für solche Olefine sind 1-Olefine wie Ethylen, Propylen, 1-Buten, 1-Hexen, 4-Methyl-1-penten, 1-Octen, Styrol, cyclische Olefine wie Norbornen, Vinylnorbornen, Tetracyclododecen, Ethylidennorbornen, Diene wie 1,3-Butadien oder 1,4-Hexadien, Biscyclopentadien oder Methacrylsäuremethylester.

25

35

PCT/EP99/00956 WO 99/43717 16

Insbesondere werden Propylen oder Ethylen homopolymerisiert, Ethylen mit einem oder mehreren C₃-C₂₀-1-Olefinen, insbesondere Propylen, und /oder einem oder mehreren C₄-C₂₀-Diene, insbesondere 1,3-Butadien, copolymerisiert oder Norbornen und Ethylen copolymerisiert.

Die Polymerisation wird bevorzugt bei einer Temperatur von - 60 bis 300 °C, 5 besonders bevorzugt 30 bis 250 °C, durchgeführt. Der Druck beträgt 0,5 bis 2500 bar, bevorzugt 2 bis 1500 bar. Die Polymerisation kann kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig, in Lösung, in Suspension, in der Gasphase oder in einem überkritischem Medium durchgeführt werden.

Das geträgerte Katalysatorsystem kann als Pulver oder noch Lösemittel behaftet wieder resuspendiert und als Suspension in einem inerten Suspensionsmittel in das Polymerisationssystem eindosiert werden.

- Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems kann eine Vorpolymerisation 15 erfolgen. Zur Vorpolymerisation wird bevorzugt das (oder eines der) in der Polymerisation eingesetzte(n) Olefin(e) verwendet.
- Zur Herstellung von Olefinpolymeren mit breiter Molekulargewichtsverteilung werden bevorzugt Katalysatorsysteme verwendet, die zwei oder mehr verschiedene 20 Übergangsmetallverbindungen, z. B. Metallocene enthalten.

Zur Entfernung von im Olefin vorhandenen Katalysatorgiften ist eine Reinigung mit einem Aluminiumalkyl, beispielsweise Trimethylaluminium, Triethylaluminium oder Triisobutylaluminium vorteilhaft. Diese Reinigung kann sowohl im Polymerisationssystem selbst erfolgen oder das Olefin wird vor der Zugabe in das Polymerisationssystem mit der Al-Verbindung in Kontakt gebracht und anschließend wieder getrennt.

- Als Molmassenregler und/oder zur Steigerung der Aktivität wird, falls erforderlich, 30 Wasserstoff zugegeben. Der Gesamtdruck im Polymerisationssystem beträgt 0,5 bis 2500 bar, bevorzugt 2 bis 1500 bar. Dabei wird die erfindungsgemäße Verbindung in einer Konzentration, bezogen auf
 - das Übergangsmetall von bevorzugt 10⁻³ bis 10⁻⁸, vorzugsweise 10⁻⁴ bis 10⁻⁷ mol Übergangsmetall pro dm³ Lösemittel bzw. pro dm³ Reaktorvolumen angewendet.

10

15

WO 99/43717 PCT/EP99/00956

17

Geeignete Lösemittel zur Darstellung sowohl der erfindungsgemäßen geträgerten chemischen Verbindung als auch des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems sind aliphatische oder aromatische Lösemittel, wie beispielsweise Hexan oder Toluol, etherische Lösemittel, wie beispielsweise Tetrahydrofuran oder Diethylether oder halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie beispielsweise Methylenchlorid oder halogenierte aromatische Kohlenwasserstoffe wie beispielsweise o-Dichlorbenzol. Vor Zugabe des Katalysatorsystems enthaltend mindestens eine erfindungsgemäße geträgerte chemische Verbindung, und mindestens eine Übergangsmetallverbindung (wie ein Metallocen) kann zusätzlich eine andere Alkylaluminiumverbindung wie beispielsweise Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Triisobutylaluminium, Trioctylaluminium oder Isoprenylaluminium zur Inertisierung des Polymerisationssystems (beispielsweise zur Abtrennung vorhandener Katalysatorgifte im Olefin) in den Reaktor gegeben werden. Diese wird in einer Konzentration von 100 bis 0,01 mmol Al pro kg Reaktorinhalt dem Polymerisationssystem zugesetzt. Bevorzugt werden Triisobutylaluminium und Triethylaluminium in einer Konzentration von 10 bis 01 mmol Al pro kg Reaktorinhalt eingesetzt, dadurch kann bei der Synthese eines geträgerten Katalysatorsystems

Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Additiv wie ein Antistatikum verwendet werden z.B. zur Verbesserung der Kornmorphologie des Olefinpolymers. Generell können alle Antistatika, die für die Polymerisation geeignet sind, verwendet werden. Beispiele hierfür sind Salzgemische aus Calciumsalzen der Medialansäure und Chromsalze der N-Stearylanthranilsäure, die in DE-A-3,543,360 beschreiben werden. Weitere geeignete Antistatika sind z.B. C₁₂- bis C₂₂- Fettsäureseifen von Alkali- oder Erdalkalimetallen, Salze von Sulfonsäureestern, Ester von Polyethylenglycolen mit Fettsäuren, Polyoxyethylenalkylether usw. Eine Übersicht über Antistatika wird in EP-A-0,107,127 angegeben.

das molare Al/M-Verhältnis klein gewählt werden.

- Außerdem kann als Antistatikum eine Mischung aus einem Metallsalz der Medialansäure, einem Metallsalz der Anthranilsäure und einem Polyamin eingesetzt werden, wie in EP-A-0,636,636 beschrieben.
- Kommerziell erhältliche Produkte wie Stadis[®] 450 der Fa. DuPont, eine Mischung aus Toluol, Isopropanol, Dodecylbenzolsulfonsäure, einem Polyamin, einem Copolymer aus Dec-1-en und SO₂ sowie Dec-1-en oder ASA[®]-3 der Fa. Shell und ARU5R[®] 163 der Firma ICI können ebenfalls verwendet werden.

10

15

20

25

30

35

WO 99/43717 PCT/EP99/00956

18

Vorzugsweise wird das Antistatikum als Lösung eingesetzt, im bevorzugten Fall von Stadis® 450 werden bevorzugt 1 bis 50 Gew.-% dieser Lösung, vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-%, bezogen auf die Masse des eingesetzten Trägerkatalysators (Träger mit kovalent fixierter metalloceniumbildende Verbindung und eine oder mehrere Metallocenverbindungen z.B. der Formel IV) eingesetzt. Die benötigten Mengen an Antistatikum können jedoch, je nach Art des eingesetzten Antistatikums, in weiten Bereichen schwanken.

Die eigentliche Polymerisation wird vorzugsweise in flüssigen Monomer (bulk) oder in der Gasphase durchgeführt.

Das Antistatikum kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur Polymerisation zudosiert werden. Zum Beispiel ist eine bevorzugte Verfahrensweise die, daß das geträgerte Katalysatorsystem in einem organischen Lösemittel, bevorzugt Alkane wie Heptan oder Isododekan, resuspendiert wird. Anschließend wird es unter Rühren in den Polymerisationsautoklav zugegeben. Danach wird das Antistatikum zudosiert. Die Polymerisation wird bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 100/C durchgeführt. Eine weitere bevorzugte Verfahrensweise ist, daß das Antistatikum vor Zugabe des geträgerten Katalysatorsystems in den Polymerisationsautoklav zudosiert wird. Anschließend wird das resuspendierte geträgerte Katalysatorsystem unter Rühren bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 100°C zudosiert. Die Polymerisationszeit kann im Bereich von 0,1 bis 24 Stunden. Bevorzugt ist eine Polymerisationszeit im Bereich von 0,1 bis 5 Stunden.

Bei dem vorstehend beschriebenen Verfahren treten keine Reaktorbeläge auf, es bilden sich keine Agglomerate und die Produktivität des eingesetzten Katalysatorsystems ist hoch. Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Polymere zeichnen sich durch eine enge Molekulargewichtsverteilung und gute Kornmorphologie aus.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur näheren Erläuterung der Erfindung

Allgemeine Angaben: Herstellung und Handhabung der Verbindungen erfolgten unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit unter Argonschutz (Schlenk-Technik). Alle benötigten Lösemittel wurden vor Gebrauch durch mehrstündiges Sieden über geeignete Trockenmittel und anschließende Destillation unter Argon absolutiert.

10

15

20

25

30

35

WO 99/43717 PCT/EP99/00956

19

Beispiel 1: Synthese von 2,2'-Dibrom-octafluoro-biphenyl

10g 1,2-Dibromtetrafluorbenzol (32mmol) werden in 100 ml Diethylether vorgelegt und auf -78°C gekühlt. Es werden 15 ml n-Butyllithium (2,5 M in Hexan) zugetropft und 1 Stunde gerührt. Anschließend wird ein Überschuß an Titantetrachlorid zugegeben und weitere 4 Stunden bei -78°C gerührt. Man läßt die Suspension auf Raumtemperatur erwärmen und rührt 10 Stunden nach. Danach wird mit H₂O hydrolysiert. Die wäßrige Phase wird mehrmals mit Diethylether ausgeschüttelt und anschließend werden die organischen Phasen vereinigt und über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösemittel wird abgezogen und der verbleibende Rückstand aus einem 1:1 Gemisch aus Diethylether/n-Pentan umkristallisiert.

19F-NMR CDCl₃: -127.5 ppm (m, 2F, 3,3'-F), -134,6 ppm (m, 2F, 6,6'-F), -149,9 ppm (m, 2F, 4,4'-F), -154,3 ppm (m, 2F, 5,5'-F)

Beispiel 2: Synthese von N,N-Dimethylanilinium-bis(2,2'-octafluorobiphenyl)borat 4.6 g (10 mmol) 2,2'-Dibrom-octafluoro-biphenyl werden in 30 ml Diethylether vorgelegt und bei -78°C gerührt. Anschließend werden 8 ml n-Butyllithium (2M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird 2 Stunden bei -78°C gerührt. Danach werden 5 ml Bortrichlorid (1M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird auf Raumtemperatur erwärmt. Das Lösemittel wird im Vakuum abgezogen und der verbleibende Rückstand mit 100 ml Pentan ausgerührt. Anschließend werden 0.79 g N,N Dimethylaniliniumchlorid portionsweise zugegeben und 5 Stunden nachgerührt. Der erhaltene Feststoff wird filtriert und mit 50 ml Methylenchlorid extrahiert. Das erhaltene Filtrat wird im Vakuum eingeengt und der resultierende Feststoff aus einem Methylenchlorid/Pentan-Gemisch (1:1) umkristallisiert.

¹⁹F-NMR CDCl₃: -137.2 ppm (m, 2F, 3,3'-F), -138.4 ppm (m, 2F, 6,6'-F), -159,9 ppm (m, 2F, 4,4'-F), -160.9 ppm (m, 2F, 5,5'-F)

Beispiel 3: Synthese von Triphenylcarbenium-bis(2,2'-ocatfluorobiphenyl)borat 4.6 g (10 mmol) 2,2'-Dibrom-octafluoro-biphenyl werden in 30 ml Diethylether vorgelegt und bei -78°C gerührt. Anschließend werden 8 ml n-Butyllithium (2M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird 2 Stunden bei -78°C gerührt. Danach werden 5 ml Bortrichlorid (1M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird auf Raumtemperatur erwärmt. Das Lösemittel wird im Vakuum abgezogen und der verbleibende Rückstand mit 100 ml Pentan ausgerührt. Anschließend werden 1.39 g Triphenylchlormethan portionsweise zugegeben und 10 Stunden nachgerührt. Der erhaltene Feststoff wird filtriert und mit 70 ml Methylenchlorid extrahiert. Das

(m, 2F, 4,4'-F), -161.3 ppm (m, 2F, 5,5'-F)

WO 99/43717 PCT/EP99/00956

erhaltene Filtrat wird im Vakuum eingeengt und der resultierende Feststoff aus einem Methylenchlorid/Pentan-Gemisch (1:1) umkristallisiert.

19F-NMR CDCl₃: -137.4 ppm (m, 2F, 3,3'-F), -138.8 ppm (m, 2F, 6,6'-F), -160.4 ppm

5

10

15

35

Beispiel 4: Synthese von Triphenylcarbenium -tris(2,2'-octafluorobiphenyl)phosphat 5.93 g (12 mmol) 2,2'-Dibrom-octafluoro-biphenyl werden in 30 ml Diethylether vorgelegt und bei -78°C gerührt. Anschließend werden 9,6 ml n-Butyllithium (2,5 M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird 2 Stunden bei -78°C gerührt. Danach werden 0.83g PCl₅, gelöst in 10 ml Et₂O, zugetropft und die Suspension wird auf Raumtemperatur erwärmt. Das Lösemittel wird im Vakuum abgezogen und der verbleibende Rückstand mit 100 ml Pentan ausgerührt. Anschließend werden 1.10 g Triphenylchlormethan portionsweise zugegeben und 10 Stunden nachgerührt. Der erhaltene Feststoff wird filtriert und mit 70 ml Methylenchlorid extrahiert. Das erhaltene Filtrat wird im Vakuum eingeengt und der resultierende Feststoff aus einem Methylenchlorid/Pentan-Gemisch (1:1) umkristallisiert.

19F-NMR CDCl₃: -133.9 ppm (m, 2F, 3,3'-F), -134.4 ppm (m, 2F, 6,6'-F), -157.4 ppm (m, 2F, 4,4'-F), -158.5 ppm (m, 2F, 5,5'-F)

Beispiel 5: Synthese von N,N-Dimethylanilinium-tris(2,2'-octafluorobiphenyl)phosphat 5.93 g (12 mmol) 2,2'-Dibrom-octafluoro-biphenyl werden in 30 ml Diethylether vorgelegt und bei -78°C gerührt. Anschließend werden 9,6 ml n-Butyllithium (2,5 M in Hexan) zugetropft und die Suspension wird 2 Stunden bei -78°C gerührt. Danach werden 0.83g PCl₅, gelöst in 10 ml Et₂O, zugetropft und die Suspension wird auf Raumtemperatur erwärmt. Das Lösemittel wird im Vakuum abgezogen und der verbleibende Rückstand mit 100 ml Pentan ausgerührt. Anschließend werden 0.63 g N,N Dimethylaniliniumchlorid portionsweise zugegeben und 5 Stunden nachgerührt. Der erhaltene Feststoff wird filtriert und mit 70 ml Methylenchlorid extrahiert. Das erhaltene Filtrat wird im Vakuum eingeengt und der resultierende Feststoff aus einem Methylenchlorid/Pentan-Gemisch (1:1) umkristallisiert.

19F-NMR CDCl₃: -133.1 ppm (m, 2F, 3,3'-F), -133,6 ppm (m, 2F, 6,6'-F), -157.0 ppm

Beispiel 6: Inertisierung des Trägermaterials

(m, 2F, 4,4'-F), -158.1 ppm (m, 2F, 5,5'-F)

3g SiO2 (XPO 2407, getrocknet bei 140°C und 10 mbar) werden in 20 ml Heptan suspendiert und langsam mit 26ml TIBA (20%ig in Varsol) versetzt. Es wird 1 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und filtriert anschließend das Lösemittel ab.

10

15

20

25

30

35

Danach wird der Rückstand mit 2 x 40 ml Pentan gewaschen und dann im Ölpumpemvakuum bei Raumtemperatur getrocknet. Es resultieren 3.3g eines inertisierten Trägermaterials.

Beispiel 7: Herstellung des geträgerten Katalysatorsystems 1
Zu 5,9 mg Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl in 2 ml
Toluol werden 7,3 mg N,N-Dimethylanilinium-bis(2,2'-octafluorobiphenyl)borat
gegeben und 15 Minuten gerührt. Die entstandene rote Lösung wird langsam zu 1g
inertisiertem SiO₂ (aus Beispiel 6), in 20 ml Toluol suspendiert, gegeben. Es wird
eine 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt und anschließend wird das Lösemittel im
Ölpumpenvakuum abgezogen. Es wird bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Beispiel 8: Herstellung des geträgerten Katalysatorsystems 2 6.1 mg Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid in 2 ml Toluol werden mit 0.015 ml Trimethylaluminium (2M in Toluol) 30 Minuten gerührt und danach mit 7,3 mg N,N-Dimethylanilinium-bis(2,2'-octafluorobiphenyl)borat versetzt. Die entstandene rote Lösung wird langsam zu 1g inertisiertem SiO₂ (aus Beispiel 6), in 20 ml Toluol suspendiert, gegeben. Es wird eine 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt und anschließend wird das Lösemittel im Ölpumpenvakuum abgezogen. Es wird bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Beispiel 9: Herstellung des geträgerten Katalysatorsystems 3 8,5 mg Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid in 2 ml Toluol werden mit 2,8 ml Triisobutylaluminium (1M in Toluol) und 10 mg N,N-Dimethylanilinium-bis(2,2'-octafluorobiphenyl)borat versetzt und danach 20 Minuten gerührt. Die entstandene Lösung wird langsam zu 1g inertisiertem SiO₂ (aus Beispiel 6), in 20 ml Toluol suspendiert, gegeben. Es wird eine 1 Stunde bei 70°C gerührt und anschließend wird das Lösemittel im Ölpumpenvakuum abgezogen. Es wird bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

Beispiel 10: Herstellung des geträgerten Katalysatorsystems 4
Zu 5,9 mg Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl in 2 ml
Toluol werden 10.4 mg N,N-Dimethylanilinium-tris(2,2'-octafluorobiphenyl)phosphat
gegeben und 15 Minuten gerührt. Die entstandene rote Lösung wird langsam zu 1g
inertisiertem SiO₂ (aus Beispiel 6), in 20 ml Toluol suspendiert, gegeben. Es wird
eine 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt und anschließend wird das Lösemittel im
Ölpumpenvakuum abgezogen. Es wird bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

22

Polymerisation:

5

10

15

20

25

30

35

Beispiel 11: Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 1

Ein trockener 2l-Reaktor wird zunächst mit Stickstoff und anschließend mit Propylen gespült und mit 1,5 l flüssigem Propylen befüllt. Dazu werden 3 ml TIBA (20% ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten gerührt. Anschließend wird der im Beispiel 7 hergestellte Kontakt in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15ml Heptan nachgespült. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 214 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Beläge an der Innenwand oder Rührer. Die Katalysatoraktivität beträgt 37 kg PP/g Metallocen x h.

Beispiel 12: Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 2
Ein trockener 2l-Reaktor wird zunächst mit Stickstoff und anschließend mit Propylen gespült und mit 1,5 I flüssigem Propylen befüllt. Dazu werden 3 ml TIBA (20% ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten gerührt. Anschließend wird der im Beispiel 8 hergestellte Kontakt in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15ml Heptan nachgespült. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 290 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Beläge an der Innenwand oder Rührer. Die Katalysatoraktivität beträgt 48 kg PP/g Metallocen x h.

Beispiel 13: Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 3
Ein trockener 2I-Reaktor wird zunächst mit Stickstoff und anschließend mit Propylen gespült und mit 1,5 I flüssigem Propylen befüllt. Dazu werden 3 ml TIBA (20% ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten gerührt. Anschließend wird der im Beispiel 9 hergestellte Kontakt in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15ml Heptan nachgespült. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 354 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Beläge an der Innenwand oder Rührer. Die Katalysatoraktivität beträgt 42 kg PP/g Metallocen x h.

Beispiel 14: Polymerisation mit dem Katalysatorsystem 1

5

10

Ein trockener 2I-Reaktor wird zunächst mit Stickstoff und anschließend mit Propylen gespült und mit 1,5 I flüssigem Propylen befüllt. Dazu werden 3 ml TIBA (20% ig in Varsol) zugegeben und 15 Minuten gerührt. Anschließend wird der im Beispiel 10 hergestellte Kontakt in 20 ml Heptan resuspendiert eingespritzt und mit 15ml Heptan nachgespült. Das Reaktionsgemisch wird auf die Polymerisationstemperatur von 60°C aufgeheizt und 1 Stunde polymerisiert. Gestoppt wird die Polymerisation durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wird im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Es resultieren 180 g Polypropylen-Pulver. Der Reaktor zeigte keine Beläge an der Innenwand oder Rührer. Die Katalysatoraktivität beträgt 31 kg PP/g Metallocen x h.

PCT/EP99/00956


Patentansprüche

- Katalysatorsystem enthaltend
 - a) mindestens einen Träger,
 - b) mindestens ein Metallocen
 - c) mindestens eine Verbindung der Formel (I)

$$\left[M^{1}Q_{x}^{1}Q_{y}^{2}Q_{z}^{3} \right]^{\Theta} A^{\Theta} \qquad (I)$$

worin

- M¹ ein Element der Gruppen IIa, IIIa, Iva oder Va des Periodensystems der Elemente ist,
- x gleich 0 oder 1 ist,
- y gleich 0 oder 1 ist,
- z gleich 0 oder 1 ist,
- A ein Kation der Gruppe Ia, IIa, IIIa des Periodensystems der Elemente, ein Carbenium-, Oxonium-, Phosphonium oder Sulfonium-Kation oder eine quatäre Ammonium-Verbindung ist,
- Q¹, Q², Q³ ein Liganden-System, das ausgehend von einem Biphenyl-Grundgerüst über die Positionen 2 und 12 an M¹ gebunden ist, bedeutet und der allgemeinen Formel (II), worin



20

5

10

15

R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, Rⁿ und R⁶ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe oder eine OSiR₃⁰-Gruppe sind, worin R⁰ gleich oder verschieden sind ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe sind und gegebenenfalls zwei oder mehrere Reste R¹ bis R⁶ so miteinander verbunden sind, daß sie ein mono- oder polycyclisches Ringsystem bilden, welches gegebenenfalls substituiert sein kann.

25

30


2. Katalysatorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel (II) R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ und R⁸ gleich oder verschieden sind und C₁-C₂₀-Alkyl, C₁-

20

$$\begin{split} &C_{20}\text{-}Halogenalkyl, \ C_1\text{-}C_{10}\text{-}Alkoxy, \ C_6\text{-}C_{40}\text{-}Aryl, \ C_6\text{-}C_{40}\text{-}Halogenaryl, \ C_8\text{-}C_{40}\text{-}Aryloxy, \ C_7\text{-}C_{40}\text{-}Arylalkyl, \ C_7\text{-}C_{40}\text{-}Halogenarylalkyl, \ C_7\text{-}C_{40}\text{-}Halogenalkylaryl, oder eine OSiR}_3^9\text{-}Gruppe sind, worin R9 gleich oder verschieden sind und C<math>_1\text{-}C_{20}\text{-}Alkyl, \ C}_1\text{-}C}_{20}\text{-}Halogenalkyl, \ C}_1\text{-}C}_{40}\text{-}Arylalkyl, \ C}_1\text{-}C}_{40}\text{-}Arylalk$$

- 3. Katalysatorsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel (I) M¹ gleich Bor und z die ganze Zahl null ist.
- Katalysatorsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel (II) M¹ gleich Phosphor ist.
 - 5. Katalysatorsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Formel (I) für folgende Verbindungen steht

6. Katalysatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Metallocen eine Verbindung der Formel (V)



PCT/EP99/00956

worin

5

10

15

20

25

M ein Metall der III., IV., V. oder VI. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente ist, insbesondere Ti, Zr oder Hf,

R¹⁰ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiR₃¹²sind, worin R¹² gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe, oder R¹⁰ eine C₁-C₃₀ - kohlenstoffhaltige Gruppe, ist, oder zwei oder mehrere Reste R¹⁰ können so miteinander verbunden sein, daß die Reste R¹⁰ und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein C₄-C₂₄-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

R¹¹ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder SiR₃¹² sind, worin R¹² gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₄₀-kohlenstoffhaltige Gruppe oder R¹¹ eine C₁-C₃₀ - kohlenstoffhaltige Gruppe ist, oder zwei oder mehrere Reste R¹¹ können so miteinander verbunden sein, daß die Reste R¹¹ und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein C₄-C₂₄-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

I gleich 5 für v = 0, und I gleich 4 für v = 1 ist,

m gleich 5 für v = 0, und m gleich 4 für v = 1 ist,

gleich oder verschieden sein können und ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₀-Kohlenwasserstoffgruppe, ein Halogenatom, oder OR¹⁶, SR¹⁶, OSiR₃¹⁶, SiR₃¹⁶, PR₂¹⁶ oder NR₂¹⁶bedeuten, worin R¹⁶ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀ Alkylgruppe, eine halogenierte C₁-C₁₀ Alkylgruppe, eine C₆-C₂₀ Arylgruppe oder eine halogenierte C₆-C₂₀ Arylgruppe sind, oder L¹ sind eine Toluolsulfonyl-, Trifluoracetyl-, Trifluoracetoxyl-, Trifluormethansulfonyl-, Nonafluorbutansulfonyl- oder 2,2,2-Trifluorethansulfonyl-Gruppe,

o eine ganze Zahl von 1 bis 4, bevorzugt 2 ist,

Z ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden
 Cyclopentadienylringen bezeichnet und v ist 0 oder 1, eingesetzt wird.

10

PCT/EP99/00956 WO 99/43717 27

Katalysatorsystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel 7. (V) Z für M²R¹³R¹⁴ steht, wobei M² Kohlenstoff, Silizium, Germanium oder Zinn, R¹³ und R14 gleich oder verschieden eine C1-C21-kohlenwasserstoffhaltige Gruppe oder Trimethylsilvl bedeutet.

Katalysatorsystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel 8. (V) Z gleich CH₂, CH₂CH₂, CH(CH₃)CH₂, CH(C₄H₉)C(CH₃)₂, C(CH₃)₂, (CH₃)₂Si, $(CH_3)_2Ge$, $(CH_3)_2Sn$, $(C_6H_5)_2Si$, $(C_6H_5)(CH_3)Si$, $(C_6H_5)_2Ge$, $(C_6H_5)_2Sn$, $(CH_2)_4Si$, $CH_2Si(CH_3)_2$, o- C_8H_4 oder 2,2'- $(C_8H_4)_2$ ist.

Katalysatorsystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, als Metallocen 9. der Formel (V) die Verbindungen

Dimethylsilandiylbis(indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(4-naphthyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid 15

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(2-naphthyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 20

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4--acenaphth-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,4-dimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 25
 - Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-ethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiybis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,5 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 30
 - Dimethylsilandiylbis(2,4,6-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,5,6-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-t-butyl-indenyl)zirkoniumdichlorid 35

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-(methylbenzo)-indenyl)zirkoniumdi-chlorid
Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-(tetramethylbenzo)-indenyl)zirk-

- Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-4- -acenaphth-indenyl)zirkoniumdichlorid Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid Methyl(phenyl)silandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,4-Butandiylbis(2-methyl-4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

oniumdichlorid

5

15

- 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,6 diisopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,4-Butandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,4-Butandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid
- 1,2-Ethandiylbis(2,4,7-trimethyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - 1,4-Butandiylbis(2-methyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 - [4- $(\eta^5$ -Cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium
- 20 [4-(η⁵-3'-Trimethylsilyl-cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl-(η⁵-4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium
 - [4-(η⁵-3'-Isopropyl-cyclopentadienyl)-4,6,6-trimethyl-(η⁵-4,5-tetrahydropentalen)]-dichlorozirconium
 - $\label{eq:continuous} \textbf{[4-(η^{5}-Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(η^{5}-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan}$
- 25 [4-(η⁵-Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl-(η⁵-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]dichlorozirkonium
 - [4- $(\eta^5$ -Cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorohafnium
 - [4- $(\eta^5$ -3'-tert.Butyl-cyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
 - 4- $(\eta^5$ -3'-Isopropylcyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
 - 4- $(\eta^5$ -3'-Methylcyclopentadienyl)-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan
- 4- $(\eta^5$ -3'-Trimethylsilyl-cyclopentadienyl)-2-trimethylsilyl-4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ -4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorotitan

4– $(\eta^5$ –3'-tert.Butyl-cyclopentadienyl)–4,7,7-trimethyl- $(\eta^5$ –4,5,6,7-tetrahydroindenyl)]-dichlorozirkonium

(Tertbutylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-dimethylsilyl-dichlorotitan (Tertbutylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-1,2-ethandiyl-dichlorotitan-dichlorotitan

(Methylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-dimethylsilyl-dichlorotitan (Methylamido)-(tetramethyl-η⁵-cyclopentadienyl)-1,2-ethandiyl-dichlorotitan (Tertbutylamido)-(2,4-dimethyl-2,4-pentadien-1-yl)-dimethylsilyl-dichlorotitan Bis-(cyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid

- Bis-(n-butylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid

 Bis-(1,3-dimethylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid

 Tetrachloro-[1-[bis(η⁵-1H-inden-1-yliden)methylsilyl]-3-η⁵-cyclopenta-2,4-dien-1-yliden)-3-η⁵-9H-fluoren-9-yliden)butan]di-zirkonium

 Tetrachloro-[2-[bis(η⁵-2-methyl-1H-inden-1-yliden)methoxysilyl]-5-(η⁵-2,3,4,5-
- tetramethylcyclopenta-2,4-dien-1-yliden)-5-(η⁵-9H-fluoren-9-yliden)hexan]dizirkonium
 - Tetrachloro-[1-[bis(η^5 -1H-inden-1-yliden)methylsilyl]-6-(η^5 -cyclopenta-2,4-dien-1-yliden)-6-(η^5 -9H-fluoren-9-yliden)-3-oxaheptan]di-zirkonium Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)-zirkoniumdichlorid
- Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
- Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
- Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
- Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdiethyl
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl

15

Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl)zirkoniumdimethyl eingesetzt werden

PCT/EP99/00956

- 10. Katalysatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß als Träger anorganische Oxide, wie Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Zeolithe, MgO, ZrO₂, TiO₂, B₂O₃, CaO, ZnO, ThO₂, Na₂CO₃, K₂CO₃, CaCO₃, MgCO₃, Na₂SO₄, Al₂(SO₄)₃, BaSO₄, KNO₃, Mg(NO₃)₂, Al(NO₃)₃, Na₂O, K₂O, oder Li₂O, oder mindestens ein Polymer verwendet wird.
- 10 11. Verfahren zur Herstellung eines Polyolefins durch Polymerisation eines oder mehrerer Olefine in Gegenwart eines Katalysatorsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
 - 12. Verwendung eines Katalysatorsystems nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Herstellung von Polyolefinen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter-stonal Application No PC 1/EP 99/00956

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER PC 6 C08F4/643 C08 C08F10/06 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C08F IPC 6 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP 0 824 113 A (HOECHST AG) 1-12 A 18 February 1998 see page 4, line 49 - page 13, line 5 see page 13, line 9 - page 14, line 45 see page 17, line 22 - line 30 see claims 1-8 WO 97 29845 A (UNIV NORTHWESTERN) A 1 21 August 1997 see abstract see claims 1,2 US 4 898 802 A (HSIEH BING R ET AL) 1 Α 6 February 1990 see claim 1 Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. IX I * Special categories of cited documents : "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive stap when the document is combined with one or more other such docu-*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means *P* document published prior to the international filing data but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 22 07 1999 28 June 1999 **Authorized officer** Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentham 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Gamb, V Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int itional Application No
PCT/EP 99/00956

		PC1/EP 99/00950				
	(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriats, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	EISCH, JOHN J. ET AL.: "Rearrangements of organometallic compounds. XI. Duality of mechanism for 1,2-aryl migrations in the oxidation of tetraarylborate salts." J. ORGANOMETAL. CHEM., vol. 71, no. 2, 1974, pages C21-C24, XP002105318 see page C23; example VI	1				
A	HELLWINKEL, DIETER: "Stereochemistry of organic derivatives of penta- and hexavalent phosphorus. II. First optically active pentaarylphosphorane" CHEM. BER., vol. 99, no. 11, 1966, pages 3642-3659, XP002105321 see page 3646	1				
A	HELLWINKEL, DIETER ET AL.: "Stereochemistry of organic derivatives of penta- and hexavalent arsenic. Tris(2,2'-biphenylylene)arsenate anion and bis(2,2'-biphenylylene)-2-biphenylarsenic" JUSTUS LIEBIGS ANN. CHEM., vol. 705, 1967, pages 66-75, XP002105319 see page 67	1				
A,P	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 008, 30 June 1998 & JP 10 060034 A (MITSUI PETROCHEM IND LTD), 3 March 1998 see abstract					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

tns Ilonal Application No PCT/EP 99/00956

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0824113	A 18-02-1998	DE 19632557 A	19-02-1998	
			AU 3413397 A	19-02-1998
			BR 9704354 A	12-01-1999
			CA 2212668 A	13-02-1998
			CN 1182093 A	20-05-1998
			CN 1174205 A	25-02-1998
			EP 0824112 A	18-02-1998
			JP 10139806 A	26-05-1998
			JP 10158269 A	16-06-1998
			NO 973707 A	16-02-1998
WO 9729845	Α	21-08-1997	US 5856256 A	05-01-1999
			EP 0881948 A	09-12-1998
US 4898802	Α	06-02-1990	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int ittonates Aktenzeichen PCT/EP 99/00956

A KLASSE IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C08F4/643 C08F10/06		
Nach der Int	ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol COSF	b)	
Recherchier	rts aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, son	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	sme der Datenbank und evil. verwendete S	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Ketagorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anapruoh Nr.
A	EP 0 824 113 A (HOECHST AG) 18. Februar 1998 siehe Seite 4, Zeile 49 - Seite 1	3, Zeile	1-12
	siehe Seite 13, Zeile 9 - Seite 1 45 siehe Seite 17, Zeile 22 - Zeile		
	siehe Ansprüche 1-8		1
Α	WO 97 29845 A (UNIV NORTHWESTERN) 21. August 1997 siehe Zusammenfassung siehe Ansprüche 1,2		•
A	US 4 898 802 A (HSIEH BING R ET 6. Februar 1990 siehe Anspruch 1	AL)	1
		-/	
	Veriffication and the Enhancer Earl Co-	Y Siehe Anhang Patentfamilie	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Jehmen		
"A" Veröffer aber n "E" älteres	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, joht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Ammeldung nicht kollidiert, sondem nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist	tworden ist und mit der rzum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden
"L" Veröffer schein anden	rdichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfindrischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	shung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung
ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe	führt) intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re-	oherchenberichts 07, 1999
2	8. Juni 1999		. U/. IJJJ
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europasones Patentant, P.B. 3516 Patentalair 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Gamb, V	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interretionales Aktenzeichen
PC., EP 99/08956

		PC., EP 9	3/00330		
C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr, Anspruch Nr.		
A	EISCH, JOHN J. ET AL.: "Rearrangements of organometallic compounds. XI. Duality of mechanism for 1,2-aryl migrations in the oxidation of tetraarylborate salts." J. ORGANOMETAL. CHEM., Bd. 71, Nr. 2, 1974, Seiten C21-C24, XP002105318 siehe Seite C23; Beispiel VI		1		
A	HELLWINKEL, DIETER: "Stereochemistry of organic derivatives of penta- and hexavalent phosphorus. II. First optically active pentaarylphosphorane" CHEM. BER., Bd. 99, Nr. 11, 1966, Seiten 3642-3659, XP002105321 siehe Seite 3646		1		
A ·	HELLWINKEL, DIETER ET AL.: "Stereochemistry of organic derivatives of penta- and hexavalent arsenic. Tris(2,2'-biphenylylene)arsenate anion and bis(2,2'-biphenylylene)-2-biphenylarsenic" JUSTUS LIEBIGS ANN. CHEM., Bd. 705, 1967, Seiten 66-75, XP002105319 siehe Seite 67		1		
A,P	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 098, no. 008, 30. Juni 1998 & JP 10 060034 A (MITSUI PETROCHEM IND LTD), 3. März 1998 siehe Zusammenfassung				
	·				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angeben zu Veröffentlichung-u, die zur seiben Patentfamilie gehören

briter prusiee Aktenzeichen
PCT/EP 99/90956

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
		18-02-1998	DE	19632557 A	19-02-1998	
21 002 1220	••		AU	3413397 A	19-02-1998	
			BR	9704354 A	12-01-1999	
			CA	2212668 A	13-02-1998	
			CN	1182093 A	20-05-1998	
			CN	11742 0 5 A	25-02-1998	
			EP	0824112 A	18-02-1998	
			JP	10139806 A	26-05-1998	
			JP	10158269 A	16-06-1998	
			NO	9737 0 7 A	16-02-1998	
WO 9729845	 A	21-08-1997	US	5856256 A	05-01-1999	
110 J. LJ043	••	22 33 237	EP	0881948 A	09-12-1998	
US 4898802	A_	06-02-1990	KEII	NE		